



国昱（深圳）电气科技有限公司电池选型表

类别	型号 Model	标称容量 Capacity (mAh)	倍率 Rate	尺寸(直径/厚 宽) size (mm)	高度 Height (mm)	重量 Weight (g)	内阻 IR(mΩ)	标称电压 Voltage (V)	工作温度	寿命	充放电倍率
中道中寿命 钛酸锂电池 (圆柱)	ITR0407	1.8	6C	4.6±0.1	7±0.5	0.22±0.1	≤8000	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR4610	5	6C	4.6±0.1	11±0.5	0.39±0.1	≤1000	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR6538	50	6C	6.6±0.1	38.5±0.5	2.6±0.1	≤120	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR7230	45	6C	7.3±0.1	30.4±0.5	2.4±0.1	≤100	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR7240	60	6C	7.3±0.1	40.4±0.5	3.2±0.1	≤100	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR0812	20	6C	8.1±0.1	12.2±0.5	1.2±0.1	≤350	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1015	40	6C	10.1±0.1	15.2±0.5	2.4±0.1	≤180	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1020	60	6C	10.1±0.1	20.2±0.5	3.5±0.1	≤150	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1030	80	6C	10.1±0.1	30.2±0.5	4.7±0.1	≤100	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1320	140	6C	13.1±0.1	20.7±0.5	5.5±0.2	≤80	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1325	170	6C	13.1±0.1	25.7±0.5	7.1±0.2	≤70	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1330	220	6C	13.1±0.1	30.5±0.5	8.6±0.2	≤60	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1335	240	6C	13.1±0.1	30.5±0.5	8.6±0.2	≤60	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1340	260	6C	13.1±0.1	39.9±0.5	10.8±0.2	≤55	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1443	450	6C	14.1±0.1	43±0.5	14.5±0.5	≤55	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1450	500	6C	14.1±0.1	48.9±0.5	16.5±0.5	≤60	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1629	320	6C	16.1±0.1	29.1±0.5	12.5±0.5	≤60	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1650	700	6C	16.1±0.1	50.7±0.5	23.3±1.0	≤40	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1850	900	6C	18.6±0.1	50.7±0.5	30±1.0	≤40	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR1865	1300	6C	18.6±0.1	64.9±0.5	38.5±1.0	≤30	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR2265	2000	6C	22.6±0.1	65.5±0.5	57±2.0	≤20	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
	ITR3570	3400	6C	35.2±0.2	67.5±1.0	115.8±5	≤15	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c
ITR35/120	70000	6C	35.2±0.2	117.7±1.0	210.5±10	≤10	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c	
ITR40/120	10000	6C	40.2±0.2	117.1±1.0	285±10	≤10	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c	
ITR89210	60000	6C	89.2±0.2	206.5±1.0	2240±200	≤10	2.4	-20℃-50℃	0.5C>10000次	1-6c	
超低温长寿命 钛酸锂电池 (圆柱)	ITR64/138	25000	10C	64.7±0.5	138.4±1	860±10	≤80	2.3	-40℃-60℃	5C>20000次	1~10C
	ITR64/168	30000	10C	64.7±0.5	168.3±0.5	900±10	≤80	2.3	-40℃-60℃	5C>20000次	1~10C
	ITR66/160A	40000	10C	66±0.5	160±0.5	1010±50		2.3	-40℃-60℃	5C>25000次	1~10C
	ITR66/160H	45000	10C	66±0.5	160±0.5	1220±50		2.3	-40℃-60℃	5C>25000次	1~10C
	ITL27/17397	30000	10C	27.8*173±0.5	97±0.5	1010±50		2.3	-40℃-60℃	5C>25000次	1~10C
	ITL20/130/205	33000	10C	20*130±0.5	205±0.5	1220±50		2.3	-40℃-60℃	5C>25000次	1~10C